

## BẢN CHI TIẾT SẢN PHẨM

# Sika® Tile Grout

Keo chà ron (keo chít mạch) cao cấp.

### MÔ TẢ

Sika® Tile Grout là keo chà ron (keo chít mạch) cao cấp, bao gồm xi măng, các chất độn và chất phụ gia được chọn lọc kỹ để đạt tính thi công cao nhất. Sản phẩm kết dính tốt với nhiều loại gạch và đá tự nhiên. Sản phẩm có công thức đặc biệt để tránh co ngót, tránh nứt khi khô và tăng cường khả năng chống thấm. Sika® Tile Grout được cung cấp ở dạng bột, và chỉ cần thêm nước vào sẽ tạo thành vữa nhuyễn, mịn, sử dụng được ngay.

### ỨNG DỤNG

Là phương pháp trám kín các ron gạch, đá tự nhiên một cách dễ dàng và hiệu quả, đạt tính thẩm mỹ và ngăn nước thấm xuống bên dưới các đường ron gạch, đá tự nhiên. Thích hợp thi công cho:

- Khu vực nằm ngang (sàn) và thẳng đứng (tường).
- Khu vực trong nhà và ngoài trời.
- Khu vực khô ráo hoặc ẩm ướt hoặc có sự hiện diện nước thường xuyên như hồ bơi, bể nước.

### ĐẶC TÍNH/ ƯU ĐIỂM

- Sử dụng lâu dài mà không bị bong tróc.
- Độ bền và kháng mài mòn cao.
- Dễ sử dụng và thi công nhanh.
- Khả năng chống thấm tốt.
- Tạo bề mặt nhẵn, mịn, dễ lau chùi.

### THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	1 Kg và 5 Kg
Ngoại quan / Màu sắc	Bột / Trắng, Xám và các màu khác (vui lòng tham khảo bảng màu)
Hạn sử dụng	9 tháng kể từ ngày sản xuất, bảo quản nơi khô ráo, tránh ẩm ướt trong bao bì nguyên chưa mở.
Điều kiện lưu trữ	Nơi khô ráo, thoáng mát, có bóng râm.
Tỷ trọng	~ 1.0 kg/lít (Khối lượng thể tích bột đổ đồng, đối với màu trắng và xám). ~ 1.86 kg/lít (đối với các màu còn lại).

### THÔNG TIN THI CÔNG

Tỷ lệ trộn	0.35 – 0.4 lít nước sạch cho bao 1 kg (đối với màu trắng và xám). 0.33 lít nước sạch cho bao 1 kg (đối với các màu còn lại).
Định mức	Phụ thuộc vào kích thước của gạch.

#### Bản chi tiết sản phẩm

Sika® Tile Grout

Tháng Mười 2025, Hiệu đính lần 04.01

02172010000000015

## THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA SẢN PHẨM

Tất cả thông số kỹ thuật trong tài liệu này đều dựa trên kết quả ở phòng thí nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có thể khác tùy theo trường hợp cụ thể.

## SINH THÁI HỌC, SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN

**Sinh thái:** Không nên thải bỏ vào nguồn nước.

**Vận chuyển:** Không nguy hiểm.

**Xử lý chất thải:** Theo qui định địa phương.

**Lưu ý quan trọng:** Bột Sika® Tile Grout là sản phẩm gốc xi măng và do đó có tính kiềm. Cần có biện pháp thích hợp để hạn chế tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu vật liệu dính vào mắt. Rửa ngay bằng nước sạch và đến trung tâm y tế ngay.

## HƯỚNG DẪN THI CÔNG

### CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT / XỬ LÝ SƠ BỘ

Những nơi vừa mới dán gạch bằng keo dán gạch, không tiến hành chà ron (chít mạch) trong vòng ít nhất 24 giờ. Nơi ít hút nước/ không bị xốp, thời gian chờ đợi sẽ kéo dài ra tối thiểu là 3 ngày. Nếu thi công ngoài trời, điều quan trọng là không được để cho nước thấm xuống các ron còn hở trước khi thi công keo chà ron (keo chít mạch). Không cần làm ẩm ron trước khi thi công Sika® Tile Grout.

### TRỘN

Cho bột vào nước sạch và trộn đến khi đạt độ sệt như kem.

Luôn phải đảm bảo rằng hỗn hợp không bị lợn cợn.

### THI CÔNG

Dùng chổi, miếng bọt biển hay bàn chải đưa vữa vào trong khe khô và xung quanh các gờ cạnh.

Dùng dụng cụ thích hợp như mẫu gỗ có dạng như cây bút chì cùn để nén vữa xuống khe.

Loại bỏ vữa dư thừa trên mặt gạch bằng miếng bọt biển ẩm.

Khi đã khô, đánh bóng lại bằng vải khô.

### VỆ SINH DỤNG CỤ

Làm sạch Sika® Tile Grout chưa đông cứng trên dụng cụ và thiết bị bằng nước. Sản phẩm khi đã đông cứng chỉ có thể loại bỏ bằng các biện pháp cơ học.

#### Công ty Sika Hữu Hạn Việt Nam

Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1  
Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam  
Tel: (84-251) 3560 700  
Fax: (84-251) 3560 699  
sikavietnam@vn.sika.com  
vnm.sika.com



#### Bản chi tiết sản phẩm

Sika® Tile Grout  
Tháng Mười 2025, Hiệu đính lần 04.01  
02172010000000015

## GIỚI HẠN ĐỊA PHƯƠNG

Lưu ý rằng tùy theo kết quả yêu cầu từng địa phương riêng biệt mà tính năng sản phẩm có thể thay đổi từ nước này sang nước khác. Vui lòng xem tài liệu kỹ thuật sản phẩm địa phương để biết mô tả chính xác về khu vực thi công.

## LƯU Ý PHÁP LÝ

Thông tin, và đặc biệt là các khuyến nghị liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của các sản phẩm Sika, được đưa ra một cách thiện chí dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika về các sản phẩm khi được lưu trữ đúng cách, được xử lý và áp dụng trong điều kiện bình thường theo khuyến nghị của Sika. Trong thực tế, sự khác biệt về vật liệu, bề mặt nền và điều kiện địa điểm thực tế dẫn đến việc không có bảo đảm nào về khả năng bán được hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể cũng như bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, có thể được suy ra từ thông tin này, hoặc từ bất kỳ khuyến nghị bằng văn bản nào hoặc từ bất kỳ lời khuyên nào khác được đưa ra. Người sử dụng sản phẩm phải kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm đối với ứng dụng và mục đích dự định hay không. Sika có quyền thay đổi các đặc tính của sản phẩm của mình. Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được được tôn trọng. Tất cả các đơn đặt hàng được chấp nhận theo các điều khoản bán hàng và giao hàng hiện tại của chúng tôi. Người dùng cần tham khảo phiên bản mới nhất của Tài liệu Sản phẩm địa phương dành cho sản phẩm liên quan. Các Tài liệu Sản phẩm này có sẵn trên trang web của chúng tôi. Thông tin trong bất kỳ phiên bản nào người dùng đã tải xuống chỉ có giá trị tại thời điểm tải.