TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동) TEL (032)5709-700 FAX (032)575-5613

성적서번호 : TAK-2018-051077
대 표 자 : RYU WOOJONG ANDREW(우종앤드류유)
업 체 명 : 한국다우케미칼실리콘(주)
주 소 : 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원 산단길 24

접 수 일 자 : 2018년 03월 26일
시험완료일자 : 2018년 06월 27일

시 료 명 : 건축용 실링재 (1001)

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
슬럼프(가로)	㎜	-	0	KS F 4901 : 2010
슬럼프(세로)	㎜	-	0	KS F 4901 : 2010
탄성복원성	%	-	94	KS F 4901 : 2010
인장특성(인장응력:23℃)	N/mm^2	-	0.2	KS F 4901 : 2010
인장특성(인장응력:-20℃)	N/mm^2	-	0.3	KS F 4901 : 2010
일정신장하에서의접착성(23℃)	-	-	이상없음	KS F 4901 : 2010
일정신장하에서의접착성(-20℃)	-	-	이상없음	KS F 4901 : 2010
압축가열,인장냉각후의 접착성	-	-	이상없음	KS F 4901 : 2010
수중침적후의 일정 신장하에서의 접착성	-	-	이상없음	KS F 4901 : 2010
부피손실	%	-	4	KS F 4901 : 2010

* 등급 : F-25LM
** 슬럼프 : (50±2)℃, (5±2)℃

- 용 도 : 품질관리용

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Lee, Sun-Gyu
작성자 : 이선규
Tel : 032-570-9646

Kang Yeong-gwan
기술책임자 : 강영관
Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2018년 06월 27일

KTR 한국화학융합시험연구원장

위변조 확인용 QR code

전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.
전자문서본(Electronic Copy)