DOWSIL™ 995硅酮结构密封胶

本资料仅适用于中国产DOWSIL™ 995硅酮结构密封胶

特点/优势

- 单组分、中性固化硅酮结构密封胶，固化后形成强有力及具弹性的硅酮橡胶
- 具有高抗拉强度和优异的机械性能，适用于结构性粘接
- 位移能力可达+/- 50%
- 对玻璃、反射玻璃、阳极氧化铝材、花岗岩等大多数建筑材料，不需使用底漆就具备优越的粘结性
- 优异的耐候性 ——在阳光、雨水、风雪、和极度高低温等恶劣天气条件下保持高性能
- 符合ASTM C1184 和中国GB16776-2025各项技术性能标准
- 通过中国绿色建材产品认证，符合三星级性能要求；通过中国绿色产品认证



应用

结构性应用，包括与工厂或工地组装的玻璃和金属材料间的装配，完全固化后，此密封胶层形成耐久，具有弹性的防水界面。

技术特性		
	单位	数值
施工温度范围	°C	+5至+40
使用温度范围	°C	-50至+100
比重		1.43
施工时间	分钟	~25
表干时间	分钟	46
完全粘结	天	21
垂流	毫米	0
接口变位承受能力	%	±50
储存温度	°C	<30

了解更多信息

请访问 **dow.com/buildingscience,**了解包括服务和支持在内的陶氏公司全系列建筑解决方案。陶氏公司在全球设有销售办事处、生产基地和科技实验室。请访问 **dow.com/contactus**, 获取当地的联系方式。

陶氏有机硅官微

陶氏建筑科学网站:
dow.com/buildingscience

在 X 上访问我们
@DowBScience

联系陶氏建筑科学:
dow.com/customersupport

在 LinkedIn 上访问我们
Dow Building Science

照片: dow_75697769932

请注意：本文件中的内容不得推定为授予了可侵犯陶氏或其他方所拥有的任何专利权的许可/自由。由于使用条件和适用法律可能因地因时而异、客户有责任确定文件中的产品和信息是否适合其本身使用、并确保自己的工作场所以及处置规程符合所在管辖区的适用法律和其他政府现行法规的要求。本文件中所述的产品可能并非在陶氏开展业务的所有地区均有销售和/或提供。文中的产品说明可能并未获准在所有国家和地区使用。陶氏对文件中的资料不承担任何义务亦不负任何责任。文中提及“陶氏”或“公司”之处均指向客户销售产品的陶氏法律实体、除非另有明确说明。陶氏不提供任何保证；对于产品的可售性或某一特定用途的适用性、陶氏不提供任何明示或暗示的保证。

®™ 陶氏化学公司（“陶氏”）或其关联公司的商标。

© 2026 陶氏化学公司。保留所有权力。

2000034550-77486

Form No. 63-7522-40-0126 S2D